

Technische Information

Seite 1/2

Somerset • Laminat

Landhausdiele • 193 x 1380 / 8 mm

Mechanisches Verriegelungssystem – Clic-System. 50% Zeitersparnis durch neues innovatives Clic-System.
Schwimmend verlegt nach der Verlegeanweisung.

Produktdaten

Verpackung Paket:	8 Dielen / 2,131 m ²
Verlegung:	mechanisches Verriegelungssystem – Clic-System
Fußbodenheizung:	geeignet
Aufbau:	Deckschicht: Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund
	Dekor: Dreidimensional vernetztes Melaminharz
	Mittellage: Hochverdichtete Holzfaserplatte , HDF
	Hergestellt nach dem Trockenverfahren
	Gegenzug: Dreidimensional vernetztes Melaminharz

Produkteigenschaften

Nutzungsklasse (EN ISO 10874)	23 Wohnbereiche mit starker Beanspruchung 32 Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung
Brandverhalten (EN 13501)	C fl – s1 (schwerentflammbar ~ B1)
Emissionsverhalten	E1 garantiert unter 0,05 ppm
Gleitverhalten	technische Klasse DS
Fußbodenheizung	Wärmedurchlaßwiderstand nach DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m ² * K)/W]

Technische Information

Seite 2/2

Merkmale

Dicke (EN 13329)	8 mm
Beständigkeit gegen Abrieb (EN 13329)	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (EN 17368 d Anhang H)	kleine Kugel $\geq 35\text{mm}$ große Kugel $\geq 750\text{ mm}$
Dickenquellung (ISO 24336)	$\leq 18\%$
Fleckenunempfindlichkeit (EN 438)	Grad 5 (Gruppe 1bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)
Querzugfestigkeit (EN 319)	$> 1,2\text{ N/mm}^2$
Abhebefestigkeit (EN 311)	$> 1,5\text{ N/mm}^2$
Auszugsfestigkeit (ISO 24334)	FI 0,2 $\geq 1\text{ kN/m}$ Fs 0,2 $\geq 2\text{ kN/m}$
Breite der Deckschicht (EN 13329)	$\pm 0,1\text{ mm}$
Länge der Deckschicht (EN 13329)	$\pm 0,3\text{ mm}$
Rechtwinkligkeit (EN 13329)	max 0,2 mm
Kantengeradheit (EN 13329)	$< 0,3\text{ mm/m}$
Höhenunterschiede (EN 13329)	max 0,15 mm
Fugenöffnungen (EN 13329)	max 0,2 mm
Formaldehyd (EN 717-1)	$< 0,05\text{ ppm}$